Лист технической информации

Грунт ArmorLine P-Primer

Однокомпонентная полимерная адгезионная грунтовка.

Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители. Обеспечивает прочную адгезионную связь между «старым» и «новым» слоями полимерных и полиуретановых покрытий. Быстрое высыхание значительно сокращает технологические перерывы в работе.

Свойства.	• Жизнеспособность: в течение 30 минут при 20°С • Сушка до последующего перекрытия: не более 40 мин. при 20°С • Адгезионная прочность: 2 суток при 20°С • Расход: 0,03-0,05 кг/кв. м. (смесь)
Требования к подготовке защищаемой поверхности.	Поверхность для нанесения покрытия должна иметь однородную структуру, быть чистой, сухой, свободной от пыли, участков стойких загрязнений, следов масел, жиров, смазок, легко отслаивающихся и крошащихся участков старого покрытия и прочего, что может ухудшать смачиваемость поверхности и препятствовать нормальной адгезии. Для очистки и обезжиривания защищаемых поверхностей применяются: обработка водой и паром под высоким давлением, органические растворители и смывки, ручная и струйная абразивная очистка, ополаскивание деионизированной водой и т.д.
Применение	Материал ArmorLine P-Primer наносится механическим способом с помощью безвоздушных/воздушных распылителей с давлением воздуха 2.76 - 4.82 BAR., а также возможно его нанесение ручным способом - с помощью кистей, валиков. Наносите покрытие широкими движениями для достижения необходимой структуры. **НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!** **НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!** Промежуточный или лицевой слой покрытия наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 3 («до отлипа»), но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.

Требования к подготовке обрабатываемой поверхности.	Поверхность полимерного покрытия перед обработкой грунтовкой ArmorLine P-Primer должен быть достаточно прочной, однородной, чистой, сухой, свободной от следов масел, жиров, смазок, крошащихся, осыпающихся и отслаивающихся участков и прочих загрязнений, препятствующих смачиванию и нормальной адгезии. Дополнительная абразивная обработка с целью повышения шероховатости поверхности не требуется.
Требования к условиям применения.	Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +5°С до +35°С **Внимание!** Температура поверхности для нанесения должна быть минимум на 3°С выше измеренной точки росы как во время нанесения грунтовки, так и в течении всего времени, необходимого для полной полимеризации / высыхания грунтовочного слоя. Относительная влажность воздуха: не более 80%
Гигиеническая характеристика.	После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе системы защитных изоляционных полимерных покрытий.
Меры безопасности.	Материал содержит органические растворители. При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Условия транспортировки и	Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка грунтовки

хранения.	осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С. Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°С не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении в течение суток перед применением. Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!	Установленный срок годности материала - 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.

Изготовитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей. Настоящая информация является собственностью ООО «Армор Профи». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.