

Информация о продукции

Защитное покрытие ArmorLine ELASTIC на основе поликарбомида (полимочевины)

Система **ArmorLine ELASIC** (полимочевина) предназначена для защиты транспортных средств, гидроизоляции строительных конструкций, устройства бесшовной защитной облицовки, барьерной АКЗ инженерных конструкций, сооружений и оборудования, емкостей, резервуаров, силосов.

Основные области применения покрытий

Защита кузовов грузовых автомобилей, катеров, вагонов-хопперов, транспортёрных линий, продуктопроводов от преждевременного абразивного износа и ударных воздействий;

Гидроизоляция и защитная облицовка бассейнов, искусственных водоемов, сборных ограждающих конструкций, площадок и ванн аварийного сброса, приемков и улавливателей, противодиффузионных экранов.

Перспективное применение: снижение уровня вибрации и поглощение шума, работа в экстремальных условиях при температурах от -75°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

Как наносится

Нанесение покрытия производится методом безвоздушного напыления с помощью специального оборудования - дозаторов высокого давления с отдельным нагревом и подачей компонентов. Смешивание компонентов происходит за счет соударения их потоков в смесительной камере пистолета - распылителя.

Основные свойства материала

- Высокая прочность и эластичность сохраняются в широком диапазоне температур.
- Повышенная гидролитическая стойкость.
- Не содержит органические растворители, пластификаторы и катализаторы. Отсутствует эмиссия токсичных веществ в процессе эксплуатации покрытия,
- Мгновенное формирование слоя покрытия на поверхностях любой геометрии,
- Отсутствие швов, превосходные изолирующие свойства, высокая

	<p>износостойкость, устойчивость к агрессивным средам, высокая гидролитическая стойкость,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокая термическая стабильность покрытия в широком диапазоне температур (от -75°C до + 200°C).
--	---

Основные показатели

Основа	полиэфирполиамины, ароматический полиуретановый преполимер
Соотношение компонентов «1» и «2»	1,0 : 1,0 (объемное)
Содержание нелетучих веществ	100 %
Плотность смеси компонентов (при +20°C)	1,08 кг/л
Вязкость комп. 1 (Брукфильд. шп. 4, ск. 750, T=25°C)	400
Вязкость комп. 2 (Брукфильд. шп. 4, ск. 750, T=25°C)	800
Время гелеобразования	15-20 с
Время отверждения до ст. 3	55-60 с
Регулировки давления подачи компонентов	150 - 210 bar
Время отверждения покрытия до начала эксплуатации (при +20°C)	пешеходные нагрузки - через 2 ч лёгкие абразивные нагрузки - через 24 ч
Рабочая температура нагрева компонентов	+75 - 80°C
Рабочая температура подогрева подающих шлангов	+75°C
Производительность оборудования	2,0 - 3,7 л / мин
Расчетные нормы расхода (ср. толщина слоя покрытия 2,0 мм)	~2,2-2,6 кг/м ² (с учетом минимальных естественных потерь при напылении). Реальный расход зависит от свойств защищаемой поверхности и внешних условий при напылении
Комплектная упаковка (стальные бочки)	Комплект 405 кг (нетто): 200 кг - компонент «1», 225 кг - компонент «2»

Свойства

Показатель	Значение
Адгезионная прочность (бетон)	не менее 2,5 МПа
Адгезионная прочность (сталь после струйно-абразивной обработки, без грунтования, профиль 50-100 мкм)	не менее 7,0 МПа
Относительное удлинение до разрыва (выдержка не менее 3 суток)	не менее 340 %
Предел прочности при растяжении (выдержка не менее 3 суток)	не менее 14,8 МПа
Твёрдость по Шору D	40-45
Истираемость (Табер, колесо Н-18, 1000 г, 1000 об.)	140 мг
Устойчивость к атмосферным воздействиям	Отсутствуют признаки повреждений.

Рекомендации

<p>Требования к подготовке защищаемых поверхностей</p>	<p>Поверхности для нанесения покрытия должны иметь однородную структуру, быть чистыми, сухими, свободными от пыли, участков стойких загрязнений, следов масел, жиров, смазок, легко отслаивающихся и крошащихся участков старого покрытия.</p> <p>В зависимости от вида и свойств защищаемой поверхности для очистки и обезжиривания могут применяться: промывка водой или паром под давлением с последующей сушкой, протирка органическими растворителями, ручная и струйная абразивная очистка, ополаскивание деионизированной водой с последующей сушкой.</p> <p>Поверхность бетона, кирпичной кладки, прочих минеральных впитывающих материалов следует подвергнуть абразивной обработке (струйно-абразивной, шлифованию, фрезерованию) для удаления цементного молочка, стойких загрязнений, а также для максимального открытия пор на поверхности. После абразивной обработки следует тщательно удалить образовавшуюся пыль с помощью промышленного пылесоса или обдувом сжатым воздухом.</p> <p>Выбоины, каверны, сколы, трещины на поверхности бетона следует расшить, а затем зашпатлевать и выровнять с помощью подходящих ремонтных составов (растворов).</p> <p>Помимо готовых к применению составов для ремонта бетона допускается применять самостоятельно приготовленные полимербетонные ремонтные растворы нужной консистенции смесь кварцевого песка (фр.0.3-0.6) и эпоксидной смолы ArmorLine E-Primer.</p> <p>Влажность бетонного основания: не более 4% масс.</p> <p>Сталь: очистить, по необходимости слегка отшлифовать (удалить ржавчину и окалину) и обезжирить, используя ArmorLine Degreaser</p> <p>Цинк: зачистить поверхность раствором аммиака</p> <p>Алюминий: очистить, слегка отшлифовать и обезжирить, используя ArmorLine Degreaser</p> <p>Деревянные поверхности: очистить, отшлифовать и удалить пыль</p> <p>Армированный стеклопластик (GRP): очистить, слегка отшлифовать и обезжирить, используя ArmorLine Degreaser</p> <p>Прочные 2К ЛК покрытия: очистить, слегка отшлифовать и обезжирить, используя ArmorLine Degreaser</p>
---	--

<p>Варианты прикладного применения</p>	<p>Бетон: грунтовочное покрытие - ArmorLine E-Primer, верхнее покрытие - ArmorLine ELASTIC (толщина пленки: от 800 - 1000 мкм).</p> <p>Сталь, цинк и алюминий: грунтовочное покрытие: подходящие 1К и 2К грунты и наполнители (ArmorLine SEP-Primer, ArmorLine E-Primer, ArmorLine L-Primer); верхнее покрытие: ArmorLine ELASTIC (толщина пленки: от 800 - 1000 мкм)</p> <p>Деревянные поверхности: грунтовочное покрытие: ArmorLine E-Primer верхнее покрытие: ArmorLine ELASTIC (толщина пленки: от 800 - 1000 мкм)</p> <p>Армированный стеклопластик (GRP): грунтовочное покрытие- ArmorLine L-Primer или ArmorLine SEP-Primer; верхнее покрытие - ArmorLine ELASTIC (толщина пленки: от 800 - 1000 мкм)</p> <p>Прочные 2К ЛК покрытия: грунтовочное покрытие - ArmorLine L-Primer, верхнее покрытие - ArmorLine ELASTIC (толщина пленки: от 800 - 1000 мкм).</p>
<p>Требования к условиям применения и оборудованию для напыления</p>	<p>Благодаря особенностям химических свойств и технологии применения система полимочевинного покрытия на основе ArmorLine ELASIC может наноситься в широком диапазоне температур и влажности окружающего воздуха. Ограничения применения в конкретных условиях могут быть связаны, в основном, с техническими параметрами применяемого оборудования.</p> <p>Допустимая температура поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ может находиться в диапазоне от -15°C до +35°C, однако в большинстве случаев рекомендуется производить работы по напылению при положительных температурах.</p> <p>Относительная влажность воздуха: < 98 % (при напылении на металл - <90%).</p> <p>Температура поверхности основания должна быть как минимум на 3°C выше определенной для данных условий точки росы и не понижаться как во время нанесения покрытия, так и в течении всего времени, необходимого для полной полимеризации нанесенного слоя.</p>

<p>Меры безопасности</p>	<p>ArmorLine ELASIC не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с системой, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками (масками, респираторами), защитными перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. В зависимости от условий применения системы рабочая зона должна быть обеспечена хорошей естественной или принудительной вентиляцией.</p> <p>Не допускать попадания компонентов системы на открытые участки кожи, в глаза и рот.</p> <p>При попадании компонентов системы в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов системы на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.</p> <p>Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
<p>Условия транспортировки и хранения</p>	<p>Перевозка компонентов системы осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.</p> <p>Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +30°C.</p> <p>При хранении бочки с компонентами системы следует размещать на паллетах, не допуская прямого контакта с бетонным полом.</p> <p>Увеличение вязкости компонентов системы и частичная кристаллизация комп. 2 (помутнение жидкости) при отрицательных температурах не приводят к необратимому изменению свойств и ухудшению качества материала.</p> <p>После транспортировки или хранения при отрицательных температурах компоненты системы следует не менее суток выдержать в теплом сухом помещении перед применением, после чего повторно проверить содержимое бочек с комп. 2 на наличие помутнения.</p> <p>Если помутнение комп. 2 сохраняется, следует использовать принудительный нагрев с помощью поясных и донных электронагревателей или термошкафов.</p> <p>Установленный срок годности компонентов системы - 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой</p>



	<p>оригинальной упаковке).</p> <p>По истечении срока годности компоненты системы подлежат проверке на соответствие требованиям действующих и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.</p>
Гигиеническая характеристика	<p>После полного отверждения полимочевинные покрытия на основе ArmorLine ELASIC являются абсолютно безопасными и допущены к эксплуатации в качестве универсального долговечного изолирующего покрытия для промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений, транспортного строительства, антикоррозионной защиты и т.д.</p>

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей. Настоящая информация является собственностью ООО «Армор Профи». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.

ARMOR PROFI
Горячая линия: 8 800 444 04 74
E-mail: center@armor-profi.ru
WWW.ARMOR-PROFI.RU

” СТОИМ ЗА КАЖДЫМ
КАЧЕСТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ ”